



TRAFFIC

Produktbeskrivning

Egenskaper

Traffic är en 2-komponent vattenburen topplack för offentlig miljö med mycket höga krav på slitstyrka och klackmärkesbeständighet. Traffic är avsedd för ytbehandling av trä- och parkettgolv som utsätts för mycket starkt slitage. Traffic ger en unik matt yta som ger ett naturligt utseende "invisible protection". Den påminner om oljad yta, men till skillnad från en oljad yta är den nästan underhållsfri.

- Lösningsmedelsinnehåll mindre än 10%
- Designad för offentlig miljö
- Extremt tålig mot slitage
- Utmärkt rep- och kemikalietålighet
- Lackytan gulnar inte
- Hög klackmärkesbeständighet
- Klarar DIN norm 18 032 och BS 7044:1990 för friktion.
- Klarar ÖNORM C 2354 kategori C (mycket starkt slitage)

Tekniska data

Lacktyp:	2-komponent vattenburen 100% polyuretanlack.
Torrhalt:	Ca. 33%.
Viskositet:	Ca. 20 sec. (25°C, FC4).
pH-värde:	Ca. 8.
Slitstyrka:	Ca. 2.5 mg/100 varv (SIS 923509).
Densitet:	Lack 1.05 kg/dm ³ , härdare 1.09 kg/dm ³ .
Glansgrad	Matt (Invisible Protection): ca. 15. Halvmatt: ca. 45-50.
Blandning:	1 del Traffic härdare till 10 delar Traffic.
Potlife:	5 timmar vid 20°C
Torktid:	3-4 timmar vid 20°C / 60% R.F.
Arbetsredskap:	Lackroller eller applikator.
Lackåtgång:	8-10 m ² /liter (100-120g/m ²) per strykning.
Hälsovådlighet:	Lack: Ej märkningspliktig. Härdare: Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad
Brandfarlighet:	Ej brandfarlig.
Lagringstid:	1 år i oöppnad originalförpackning.
Förvaring:	Förvaras frostfritt. Frusen lack går ej att använda.
Förpackning:	Lack: 3x4,5 liter Härdare: 3x0,45 liter
Artikelnr:	WT150646002 (inkl. Härdare) WH360045004 (Härdare)



TRAFFIC

Användningsteknik

Förberedelser

Ytan som skall behandlas måste vara väl slipad, ren, torr och fri från vax, fett och andra föroreningar. Till sista slipningen bör Bona Abrasive Scrad system, slipnät eller slippapper korn 120 eller finare användas. Allra bäst resultat uppnås med en parkett- och polérmaskin. Den bipackade silen isättes i dunken. Silen är till för att eventuell torkad lack på dunkens insida ej skall komma ut på golvet. Låt silen sitta kvar.

Överlackering av tidigare lackerade golv.

Parkettgolv som behandlats med vax eller polish, går ej att överlackera utan måste slipas till trärent. Traffic har i allmänhet mycket god vidhäftning mot fabrikslackerade golv och andra tidigare lackerade ytor. Före lackeringen skall ytan mellanslipas med slipnät eller slippapper korn 120 eller finare. Bona Abrasive Scrad System kan användas.

Rengör golvet noga före lackeringen med *Bona Prep system. Torka gärna golvet med en fuktig trasa.

Kontrollera alltid vidhäftningen mot den aktuella ytan. Mellanslipa och lackera 1 dm² och låt torka 3 dagar. Skrapa med ett mynt och kontrollera att Traffic sitter mot underlaget.

*Bona förespråkar alltid Bona Prep vid överlackering. Följ anvisningarna på flaskan innan golvet överlackeras.

Applicering

Tillsätt 10% Traffic hårdare till lacken. Skaka blandningen väl, minst 60 sekunder, vänta sedan i 5 minuter innan blandningen används. Blandningen lack/hårdare skall användas inom 5 timmar vid en temperatur av 20°C.

Som arbetsredskap rekommenderar vi Bonas lackroller eller applikator. Temperaturen i rummet och på lacken får ej understiga +13°C. Lacken stryks ut jämnt över golvet. Undvik pölar.

Åtgång: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) per strykning.

Grundlack: Gel, Prime: Classic, Tempo eller Intense

Rekommendation vid behandling av renslipade golv:

1. 1 x grundlack + 2-3 x Traffic.
2. 3-4 x Traffic

Rekommendation vid överlackering:

1-2 x Traffic

För golv där risk för sidlimning föreligger t ex kubbgolv, industriparkett, hyvlade golvbrädor samt parkett med golvvärme, rekommenderas grundlack Prime Classic.

Torktid: 3-4 timmar per strykning vid 20°C/60% RH.

Golvet kan beträdas efter ca 8 timmar. Efter ca en vecka kan mattor läggas på. Golvet kan då också rengöras med fuktad trasa och neutralt rengöringsmedel typ Cleaner kan tillsättas vattnet. Vid fläckrengöring använd Cleaner i högre koncentration eller lacknafta.. Följ skötselanvisningen!

Daglig städning:

Dammsug eller avtorka med väl urvriden skurtrasa. Neutralt rengöringsmedel typ Cleaner kan tillsättas vattnet. Vid fläckrengöring använd Cleaner i högre koncentration eller lacknafta.